



TARP PLUS 200



POLIETILENE
POLYETHYLENE



POLIETILENE
ALTA DENSITA'
HD POLYETHYLENE



RECYCLABLE
100%

TARP COVER 200/210/300



POLIETILENE
POLYETHYLENE



RECYCLABLE
100%

TARP PLUS 200

COD. 8465



TIPOLOGIA

Tessuto in polietilene 1760 Dtex, laminato polietilene.

CARATTERISTICHE

Tessuto caratterizzato da un alta tenacità e flessibilità, eccellente saldabilità e resistenza alle intemperie, all'inquinamento ed ai raggi UV.

APPLICAZIONI

Ideale per campeggio e coperture per agricoltura.

TPOLOGY

1760 Dtex Polyethylene laminated Polyethylene.

CHARACTERISTICS

This flexible fabric has excellent stability with high strength and weldability (hot air) and excellent resistance to extreme weather, pollution and UV light.

APPLICATIONS

It is ideal for camping tents and covers for agriculture.

TYPOLOGIE

Polyethylengewebe, 1760 Dtex, mit Polyethylenlaminierung.

EIGENSCHAFTEN

Gewebe mit hoher Reißkraft und Flexibilität, hohe Schweißbarkeit (Heißluft), beständig gegen Witterung und Umweltverschmutzung sowie UV-Einwirkungen.

ANWENDUNGEN

Optimal für Camping und Landwirtschaftsabdeckungen.

TPOLOGIE

Toile laminée polyéthylène 1760 Dtex.

CARACTÉRISTIQUES

Ce film flexible présente une haute stabilité et ténacité. Il résiste aux intempéries extrêmes, aux salissures et aux UV.

APPLICATIONS

Camping et couvertures agricoles.

	IT	EN	DE	FR
Filato / Yarn / Garn / Fil	Ordito: polietilene HDPE 1760 Dtex Trama: polietilene HDPE 1760 Dtex	Warp: polyethylene HDPE 1760 Dtex Weft: polyethylene HDPE 1760 Dtex	Kette: Polyethylen HDPE 1760 Dtex Schuss: Polyethylen HDPE 1760 Dtex	Chaîne: polyéthylène HDPE 1760 Dtex Trame: polyéthylène HDPE 1760 Dtex
Laminatura / Lamination Laminierung / Lamination	Polietilene LDPE 2 lati	Polyethylene LDPE on both sides	Polyethylen LDPE bei beiden Seiten	Polyéthylène LDPE sur deux faces
Finissaggio / Finishing Schlusslack / Finition	Trattamento UV >80% Dopo 2000 ore (ca 5 anni di utilizzo)	UV treatment > 80% after 2000 Hours (ca Five years normal use)	UV-Behandlung >80% nach 2000 Stunden (ca 5 Jahre normaler Gebrauch)	Traitement UV >80% après 2000 heures (environ 5 ans d'utilisation normale)
Costruzione / Construction Einstellung / Contexture	Ordito: 4 fili/cm Trama: 3 fili/cm	Warp: 4 threads/cm Weft: 3 threads/cm	Kette: 4 Fäden/cm Schuss: 3 Fäden/cm	Chaîne: 4 fils/cm Trame: 3 fils/cm
Peso del tessuto / Weight Gewicht / Poids (EN ISO 2286-2)	Ca 200 gr/m ²	Ca 200 gr/m ²	Ca 200 gr/m ²	Ca 200 gr/m ²
Spessore / Thickness Dicke / Epaisseur	0,30 mm ± 10%	0,30 mm ± 10%	0,30 mm ± 10%	0,30 mm ± 10%
Resistenza alla trazione Breaking strength Reißkraft Résistance à la tracion (ASTMD 5034)	Ordito: ca 95 daN/5 cm Trama: ca 80 daN/5 cm	Warp: ca 95 daN/5 cm Weft: ca 80 daN/5 cm	Kette: ca 95 daN/5 cm Schuss: ca 80 daN/5 cm	Chaîne: ca 95 daN/5 cm Trame: ca 80 daN/5 cm
Resistenza allo strappo Tear strength Weiterreißfestigkeit Résistance à la déchirure (ASTMD 2261)	Ordito: ca 31 daN Trama: ca 31 daN	Warp: ca 31 daN Weft: ca 31 daN	Kette: ca 31 daN Schuss: ca 31 daN	Chaîne: ca 31 daN Trame: ca 31 daN
Allungamento / Elongation Dehnung / Allongement (EN ISO 13934-1)	Ordito: ca 20% Trama: ca 20%	Warp: ca 20% Weft: ca 20%	Kette: ca 20% Schuss: ca 20%	Chaîne: ca 20% Trame: ca 20%
Resistenza alle temperature Resistance to temperatures Temperaturbeständigkeit Résistance à la température	+70 °C / -30 °C	+70 °C / -30 °C	+70 °C / -30 °C	+70 °C / -30 °C
Altezza del tessuto Roll width / Breite / Laize	Cm 300 (a richiesta col. argento e nero cm 366 cod. 8466)	Cm 300 (upon request silver/black cm 366)	Cm 300 (auf Anfrage Farbe silber/schwarz cm 366)	Cm 300 (sur demande couleur argent/noir cm 366)
Lunghezza del rotolo Roll length Rollenlänge Longueur de la pièce	Ca 100 mt	Ca 100 mt	Ca 100 mt	Ca 100 mt
Note / Notes Hinweise / indications	Saldabile ad aria calda	Hot air weldable	Schweißbar mit heisser Luft	Peut être soudé à l'air chaud

Anno / Year / Jahr / Année 2014

I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di ±5%
The a.m. technical data can vary according to production lots and are subject to a +/- 5% tolerance
Die technischen Daten sind mittlere Werte mit einer Toleranz von +/- 5%
Les données techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et sont sujettes à une tolérance de ±5%

È disponibile una linea di prodotti per la detersione e manutenzione del tessuto, chiedi informazioni sui nostri prodotti APCO o visita www.texout.com.


A full range of products for care and cleaning of fabrics is available, ask information about our APCO products or visit www.texout.com.

Es gibt eine Produktlinie für die Reinigung und Wartung des Gewebes, für Informationen zu unseren Produkten APCO fragen sie bitte nach oder informieren sie sich auf www.texout.com.

Il ya une ligne de produits pour le nettoyage et l'entretien du tissu, demander des informations sur nos produits ou visitez APCO www.texout.com.

TARP COVER 200/210/300

COD. 8420 / 8424 / 8430



TIPOLOGIA

Tessuto laminato in polietilene con trattamento UV. Disponibile in diverse grammature.

CARATTERISTICHE

Tarp cover 200: PE 900 Dtex, adatto per coperture leggere ed economiche.
Tarp cover 210: PE 900 Dtex, supporto LDPE con laminatura trattata UV e peso elevato, ha un supporto interno nero per una migliore resistenza ai raggi UV con costruzione molto fitta per una maggiore resistenza meccanica.
Tarp cover 300: PE 1670 Dtex ha buone doti di resistenza che consentono impieghi particolari.

APPLICAZIONI

Tarp cover 200: ideale per coperture agricole, discariche, teloni in genere.
Tarp cover 210: ideale per edilizia, agricoltura e tempo libero.
Tarp cover 300: ideale per membrane e discariche, aereo tubi e teli per campeggio.

TPOLOGY

Uv treaded Polyethylene laminated Polyethylene, available in various weights.

CHARACTERISTICS

Tarp cover 200, PE 900 Dtex, is suitable for light and economic covers.
Tarp cover 210, PE 900 Dtex has a LDPE heavy base fabric and UV treated lamination. Its black base fabric enforces the UV resistance and the thick weave provides higher mechanical strength.
Tarp cover 300, PE 1670 Dtex, has a high mechanical strength enabling particular applications.

APPLICATIONS

Tarp cover 200 is ideal for covers for agriculture and dumps, general use.
Tarp cover 210 is suitable for industrial constructions, covers for agriculture and leisure.
Tarp cover 300 is ideal for membranes and dumps, aereo-tubes and camping covers.

TYPOLOGIE

Gewebe mit Polyethylenlaminierung und UV-Behandlung. Erhältlich in verschiedenen Gewichten.

EIGENSCHAFTEN

Tarp Cover 200, PE 900 Dtex, ist für günstige und leichte Abdeckungen optimal geeignet.
Tarp Cover 210, PE 900 Dtex, LDPE-Träger Gewebe mit UV-beständiger Laminierung und höherem Gewicht. Es hat eine schwarze Innenbeschichtung für höhere UV-Beständigkeit und zudem auch höhere Festigkeit.
Tarp Cover 300, PE 1670 Dtex, hat eine hohe Reißkraft, daher auch für Sonderzwecke geeignet.

ANWENDUNGEN

Tarp Cover 200 - Optimal für Abdeckungen in der Landwirtschaft, Mülldeponien.
Tarp Cover 210 - Optimal für Abdeckungen in der Landwirtschaft, Bau und Freizeit.
Tarp Cover 300 - Optimal für Mülldeponien, Heizungsleitungsrohre und Camping.

TYPOLOGIE

Polyéthylène laminé avec traitement UV. Disponible en plusieurs grammages.

CARACTÉRISTIQUES


Tarp cover 200, PE 900 Dtex est idéal pour des applications économiques et légères. Tarp cover 210, PE 900 Dtex, est fabriqué avec un tissu LDPE laminé plus lourd incluant un traitement résistant aux UV. Sa couleur noire lui confère une meilleure résistance aux rayons UV. Sa construction plus épaisse lui donne une résistance mécanique plus élevée. Tarp cover 300, PE 1670 Dtex, possède une résistance mécanique supérieure lui permettant de satisfaire des applications particulières.

APPLICATIONS


Tarp cover 200 est idéal pour des couvertures agricoles et de loisir.
Tarp cover 210 convient pour l'industrie de la construction, l'agriculture et les loisirs.
Tarp cover 300 est idéal pour les applications spécifiques comme les tuyaux d'aération, les couvertures de déchetterie ou les couvertures de camping.

	IT	EN	DE	FR
Filato / Yarn / Garn / Fil	Ordito: polietilene Trama: polietilene	Warp: polyethylene Weft: polyethylene	Kette: Polyethylen Schuss: Polyethylen	Chaîne: polyéthylène Trame: polyéthylène
8420/8424 8430	900 Dtex 1670 Dtex	900 Dtex 1670 Dtex	900 Dtex 1670 Dtex	900 Dtex 1670 Dtex
Laminatura / Lamination Laminierung / Lamination	LDPE Polietilene	LDPE Polyethylene silver/black cm 366 av. upon request (cod. 8466)	Polyethylen LDPE (Auf Anfrage Farbe Silber/Schwarz cm 366)	Polyéthylène LDPE Sur demande couleur argent/noir cm 366 (code 8466)
Finissaggio / Finishing Schlusslack / Finition	Trattamento UV	UV treatment	UV-Behandlung	Traitement UV
Costruzione / Construction Einstellung / Contexture	8420 Ordito: 4,8 fili/cm Trama: 4,8 fili/cm	Warp: 4,8 threads/cm Weft: 4,8 threads/cm	Kette: 4,8 Fäden/cm Schuss: 4,8 Fäden/cm	Chaîne: 4,8 fils/cm Trame: 4,8 fils/cm
8424	Ordito: 6 fili/cm Trama: 6 fili/cm	Warp: 6 threads/cm Weft: 6 threads/cm	Kette: 6 Fäden/cm Schuss: 6 Fäden/cm	Chaîne: 6 fils/cm Trame: 6 fils/cm
8430	Ordito: 5 fili/cm Trama: 5 fili/cm	Warp: 5 threads/cm Weft: 5 threads/cm	Kette: 5 Fäden/cm Schuss: 5 Fäden/cm	Chaîne: 5 fils/cm Trame: 5 fils/cm
Peso del tessuto / Weight Gewicht / Poids (EN ISO 2286-2)	8420 Ca 200 gr/m ²	Ca 200 gr/m ²	Ca 200 gr/m ²	Ca 200 gr/m ²
8424	Ca 210 gr/m ²	Ca 210 gr/m ²	Ca 210 gr/m ²	Ca 210 gr/m ²
8430	Ca 300 gr/m ²	Ca 300 gr/m ²	Ca 300 gr/m ²	Ca 300 gr/m ²
Spessore / Thickness Dicke / Epaisseur	8420 0,26 mm	0,26 mm	0,26 mm	0,26 mm
8424	0,27 mm	0,27 mm	0,27 mm	0,27 mm
8430	0,40 mm	0,40 mm	0,40 mm	0,40 mm
Resistenza alla trazione Breaking strength Reißkraft Résistance à la tracion (DIN 53354)	8420 Ordito: ca 93 daN/5 cm Trama: ca 87 daN/5 cm	Warp: ca 93 daN/5 cm Weft: ca 87 daN/5 cm	Kette: ca 93 daN/5 cm Schuss: ca 87 daN/5 cm	Chaîne: ca 93 daN/5 cm Trame: ca 87 daN/5 cm
8424	Ordito: ca 107 daN/5 cm Trama: ca 89 daN/5 cm	Warp: ca 107 daN/5 cm Weft: ca 89 daN/5 cm	Kette: ca 107 daN/5 cm Schuss: ca 89 daN/5 cm	Chaîne: ca 107 daN/5 cm Trame: ca 89 daN/5 cm
8430	Ordito: ca 123 daN/5 cm Trama: ca 110 daN/5 cm	Warp: ca 123 daN/5 cm Weft: ca 110 daN/5 cm	Kette: ca 123 daN/5 cm Schuss: ca 110 daN/5 cm	Chaîne: ca 123 daN/5 cm Trame: ca 110 daN/5 cm
Resistenza allo strappo Tear strength Weiterreißfestigkeit Résistance à la déchirure (DIN 53859)	8420 Ordito: ca 11 daN Trama: ca 8 daN	Warp: ca 11 daN Weft: ca 8 daN	Kette: ca 11 daN Schuss: ca 8 daN	Chaîne: ca 11 daN Trame: ca 8 daN
8424	Ordito: ca 12 daN Trama: ca 10 daN	Warp: ca 12 daN Weft: ca 10 daN	Kette: ca 12 daN Schuss: ca 10 daN	Chaîne: ca 12 daN Trame: ca 10 daN
8430	Ordito: ca 14 daN Trama: ca 12 daN	Warp: ca 14 daN Weft: ca 12 daN	Kette: ca 14 daN Schuss: ca 12 daN	Chaîne: ca 14 daN Trame: ca 12 daN
Allungamento / Elongation Dehnung / Allongement (EN ISO 13934-1)	Ordito: ca 20% Trama: ca 20%	Warp: ca 20% Weft: ca 20%	Kette: ca 20% Schuss: ca 20%	Chaîne: ca 20% Trame: ca 20%
Resistenza alle temperature Resistance to temperatures Temperaturbeständigkeit Résistance à la température	+70 °C / -40 °C	+70 °C / -40 °C	+70 °C / -40 °C	+70 °C / -40 °C
Altezza del tessuto Roll width / Breite / Laize	8420/8424 Cm 205	Cm 205	Cm 205	Cm 205
8430	Cm 200	Cm 200	Cm 200	Cm 200
Lunghezza del rotolo / Roll length Rollenlänge / Longueur de la pièce	Ca 100 mt pezzoni a richiesta	Ca 100 mt jumbo upon request	Ca 100 mt jumbo nach Anfrage	Ca 100 mt jumbo sur demande
Note / Notes Hinweise / indications	Saldabile ad aria calda	Hot air weldable	Schweißbar mit heisser Luft	Peut être soudé à l'air chaud


TARP PLUS 200



112 BIANCO/WHITE



100 TRASLUCENTE



505 BLU/BLUE



607 VERDE/GREEN



400 ARGENTO/NERO
CM 366 - COD. 8466


TARP COVER 200



112 BIANCO/WHITE




100 TRASLUCENTE



306 ARANCIO/ORANGE



505 BLU/BLUE




200 VERDE/BIANCO
COD.8439 GREEN/WHITE



607 VERDE/GREEN

TARP COVER 210



607 VERDE - FILO NERO
GREEN - BLACK TAPE YARN

TARP COVER 300



607 VERDE/GREEN